



FICHA TÉCNICA

IMPERIXELL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El IMPERIXELL, es un protector impermeabilizante anticorrosivo e insonorizante para: Superficies metálicas (pisos de automóviles, guardabarros, baúl, volco y chasis). Elementos expuestos a humedad (cubiertas de zinc, galvanizados y pisos metálicos, tejas de eternit, barro o techos en concreto, maderas con exposición al agua).

Es utilizado en el sector de la construcción para reforzar aplicaciones de cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




- Por su extraordinaria adherencia, solo requiere que las superficies estén limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite, humedad o pinturas mal adheridas. Para superficies nuevas (lámina desnuda) aplicar previamente Impresión Fosfatante de Ixell: consultar ficha técnica, y/o Base Anticorrosiva o Base de 2 componentes como el primer Gris 2K, Apresto 180, 520 ó 521 de Ixell.
- Para aplicar sobre pintura envejecida en buen estado, solo requiere que estas estén previamente lijadas y limpias.



FICHA TÉCNICA

IMPERIXELL

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para incorporar sus componentes.

Proporción de la Mezcla, de ser necesario:

IMPERIXELL	100%
Solvente (Agua)	5% (máximo en peso)

La dilución depende del tipo de aplicación en el que se emplee.
Producto suministrado en viscosidad de aplicación requerida.

APLICACIÓN Y SECADO



Pistola convencional (Pistola para productos de alta viscosidad)

Presión mínima, 40 psi.
Flujo 380 - 400 ml/min.
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas entrecruzadas.
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden obtener aplicaciones corrugadas.



Brocha, rodillo o espátula

Aplicación de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de interés pre-tratado.



Secado

Por su naturaleza acuosa, se requiere un secado por 24 horas al aire.
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a 80°C, con aireo previo de 35 minutos.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™


FICHA TÉCNICA

IMPERIXELL



RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.



PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53