




FICHA TÉCNICA

ACELERADOR PARA POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Acelerador para Poliuretano de Ixell es un aditivo indicado para acelerar la reacción química generada en el poliuretano una vez se realiza la mezcla correcta con el endurecedor, haciendo que el secado del poliuretano sea rápido y los tiempos de proceso sean cortos a temperaturas normales.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



El Acelerador para Poliuretano de Ixell se debe adicionar de un 3% a un 5% sobre la cantidad de color poliuretano o barniz listo para aplicar, teniendo presente la relación de mezcla disolvente + endurecedor indicada.

SECADO: MODO DE EMPLEO



El Acelerador para Poliuretano de Ixell, por ser un aditivo para generar un proceso rápido de secado, se debe emplear sin exceder el porcentaje indicado, de lo contrario puede reducir el nivel de brillo y afectar la nivelación del acabado.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

FICHA TÉCNICA

ACELERADOR PARA POLIURETANO

RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor.

Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES



- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53